

Especificación de Producto | Información técnica

Product Specifications | Technical data

Nombre de la Colección | Name Collection : **VCT (Vynil Composition Tile) Deluxe Tile**

■ Especificaciones | Specifications

Composición Composition	Placa Baldosa Homogénea de PVC Homogeneous PVC tile		
Capa de Uso Wear layer	Incrustacion heterogenea de chips de PVC PVC Chip through		
Medidas Size	300x300mm	300x300mm	450x450mm
Espesor Thickness	2mm	3mm	3mm
M2 por Caja Sqm/box	4,95m2	3,33m2	3,24m2
Terminación Finish	Tratamiento especial special treatment		
Peso Neto por caja Net weight/box	21 kg		

■ Testeos | Tests

Item	Métodos de Testeo Standard test Method	Requerimientos Requirements	
		2mmT	3mmT
Apariencia Appearance	Daño y grieta Damage and Cracking	Ninguno None	Ninguno None
	Peladura peeling	Ninguno None	Ninguno None
	Anormalidades e irregularidades en patrón, tono, brillo, defectos en mezcla de sustancias Abnormal unevenness, irregularity of pattern, gloss and tone of color, stain, flaw and mingling of substances	Ninguno None	Ninguno None
	Magnitud de abolladura Magnitude of dent (20°C & 45°C)	0,3	0,3
	Indentación residual Residual indentation (%)	7,3	7,5
	Variación longitud por acción del calor (6h- C.D. (80°) Variation in lenght due to heating	0,15	0,14
	Variación longitud por acción del calor (6h- M.D. (80°) Variation in lenght due to heating	0,15	0,12
	Variación longitud por abosrción de agua (C.D)-120h (20°C) Variation in lenght due to water absortion	0,1	0,1
	Variación longitud por abosrción de agua (M.D)-120h (20°C) Variation in lenght due to water absortion	0,1	0,2
Resistencia a Manchas Staining Resistance	Pérdida de peso por acciñón del calor (6h) (100°C) Loss in weight due to heating	0,1	0,2
	Aceite de soja soybean oil	Sin cambios significativos en color y brillo e hinchazón No remarkable change in color and gloss and swell	
	Aceite lubricante Lubricating oil		
	Alcohol etílico al 95% Ethyl Alcohol		
	Pasta de Cemento Cement paste		
	Hidróxido de amonio al 10% (Agua de amoniaco) 10% Aqueous ammonia		
	Leche de vaca Cow's milk		
	Ácido acético al 5% Acetic acid		
	Ácido hidrociorídrico al 5% Hydrochloric acid		
Kerosene Kerosine			
Prueba de rayado Scratch Test	Salsa de Soja Soy sauce	2,1	2,2
	Etanol al 95% Ethanol mm		
	Solución acuosa de hidróxido de sodio 2% Acqueous Sodium Hydroxide Solution mm		
	Aceite de soja soybean oil mm		
	Kerosene Kerosine	2,2	2,2

■ Certificado de Sostenibilidad | Certificate Sustainability

Emisión VOC (Compuestos orgánicos volátiles) VOC Emission	Baja Low
Formaldehídos Formaldehyde	Libre Free
Acetaldehído o etanal Acetaldehyde	Libre Free
ASTM E 648- Método de Testeo Standard para flujo radiante crítico de sistemas de revestimiento de pisos que utilizan una fuente de energía térmica radiante Standard test method for critical radiant flux of floor -covering Systems using a radiant heat energy source	Cumple o excede la clasificación de Clase 1 como se especifica en el Código de seguridad humana 101 de NFPA. Meets or exceeds Class 1 rating as specified in NFPA Life Safety Code 101